КОМУТЕКС ЛИН	ЭЛЬБРУС	ЭВЕРЕСТ	СПЕКТР	АНГАРА	КОММЕРЦИЯ	СОЛИД	ГАРМОНИЯ	БАВАРИЯ	ЭКСКЛЮЗИВ	АРАБИЯ	ПЕЧОРА	ПРОВАНС	ВЕРСАЛЬ	АТЛАНТА	САНЛАЙТ	ПАРМА	ТИП Б (ГОСТ 7251)	КЛАССИК	ПРП (ГОСТ 18108)
Класс использования (DIN EN ISO 10582, ISO 10874)	23 34 43	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 33 42	23 32	23 31	23 31	23 31	23 31	23 31 32	22 23 31	21 22	21 22	21	21	21	21
Общая толщина, мм (DIN EN ISO 24346)	2,2	2	2	2	2	2	3,2	4	5	8	4	3,2	3	2,5	2,1	2,5	2	1,5	≥3,6
Защитный слой, мм (DIN EN ISO 24340)	0,7	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Вес, кг/кв.м (DIN EN ISO 23997)	2,5	2	1,8	2	2	1,8	2,5	2,5	2,5	2,9	2,5	2,3	1,9	1,5	1,4	1,4	1	1	1,8
Ширина рулона, м (DIN EN ISO 24341)	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	2,5 - 4	4	1,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	2,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 4	1,5 - 3,5	1,5 - 4
Длина рулона, м (DIN EN ISO 24341)	25	25	25	25	25	25	25	25	20	15	25	25	25	30	40	30	40	40	25
Стеклохолст в структуре	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	нет	нет	нет	да
Абсолютная остаточная деформация,мм, не более (ГОСТ 11 529)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,8	1	1,5	2	1	0,8	0,8	0,7	0,7	0,8	0,45	0,45	1
Изменение линейных размеров, %, не более (DIN EN ISO 23999)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,4	0,4	0,4	0,04
Истираемость, мкм, не более (ГОСТ 11529)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	30	30	30
Шумоизоляция, Дб, не менее (ГОСТ 27296)	13	13	10	13	10	10	18	22	24	28	22	18	18	17	17	17	17	17	21
Теплоусвоение, Вт/кв.мхК, не более (ГОСТ 25 609)	14	14	15	14	15	15	11	11	10	9	11	11	11	12	12	12	12	12	11
Тиснение поверхности	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Антистатичность (EN1815, ГОСТ 11529)	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Цветоустойчивость (ГОСТ 11583)	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Класс пожарной опасности (ФЗ-123)	КМ2	КМ2	КМ2	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5	КМ5
Группа воспламеняемости (ГОСТ 30402)	В2	В2	В2	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3	В3
Группа распространения пламени (ГОСТ Р 51032)	РП1	РП1	РП1	РП4	РП2	РП4	РП4	РП3	РП3	РП2	РП4	РП3	РП3	РП3	РП3	РП4	РП4	РП4	РП3
Дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044)	Д2	Д2	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д3	Д2	Д3	Д3	Д3	Д3	Д2	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения (ГОСТ 12.1.044)	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2	Т2