Открытое акционерное общество «Витебскдрев»
210008 г. Витебск, пер. Стахановский, 7, тел./факс (212) 37-49-40

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ)

BY/112 2.0250
ГОСТ ISO/IEC 17025

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ОАО «Витебскдрев»
_____ О.Л.Лебедев
«___» _____2022г.

Протокол № 1010 от 05.10.2022

На 3 стр. в 2 экз.

Наименование продукции:	Покрытия напольные поливинилхлоридные
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН»
Адрес изготовителя:	167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, 10
Заявитель на проведение испытаний, его адрес:	Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН», 167981, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.2-я Промышленная, 10
Наименование /обозначение ТНПА на методы испытаний:	EN 13893:2002
Количество испытываемых образцов и их идентификационные номера:	Образцы: № 1010 (5 шт. образцов в продольном направлении 15×50см, 5 шт. образцов в поперечном направлении 15×50см)
Сведения об образцах:	Линолеум поливинилхлоридный коллекции Версаль выпускаемый по ТУ 5771-041-05283280-2003 с из. 1-12;
Наименование органа, проводившего отбор образцов на испытания:	Директор по качеству ООО «Комитекс ЛИН» Гагарская Ю.В.
Акт отбора:	№ б/н от 12.09.2022
Основание для испытаний:	Договор № 919 от 03.10.2022
Дата начало испытаний: Дата окончания испытаний:	04.10.2022 05.10.2022

Программа проведения испытаний

№ пп	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Наименование ТНПА, устанавливающего метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
1	Сопротивление скольжению	EN 13893:2002 «Покрытия напольные эластичные, текстильные и ламинированные. Измерение динамического коэффициента трения по сухим поверхностям пола»	- кондиционирование образцов (температура 23°С, влажность 50,0 %) - 24 часа;

Испытательное оборудование и средства измерений, применяемое при проведении испытаний

Наименование СИ и ИО	Учетный номер	Срок поверки	№ документа о поверке
1	2	3	4
Камера климатическая КТ ТВ-1060	№ 421117	до 21.02.2023	Аттестат № 6-093
Прибор измерительный ПИ-002/1А	№ 18431	до 06.02.2023	Св. №13-0036362-6022
Прибор для определения коэффициента трения и отслаивания FRN-F1	№ 1322	до 24.11.2022	Аттестат № 7/034

Условия проведения испытаний: температура 20,1-20,2 ^{0}С, влажность 55,9-56,5%

Результаты испытаний

Наименование образцов	Номер ТНПА регламен. метод проведения испытаний	Наименование показателей качества продукции по ТНПА,	Значение показателей качества продукции по ТНПА	Фактическое значение показателей качества продукции
1	2	3	4	5
Образцы: № 1010 Линолеум поливинилхлоридный коллекции Версаль	EN13893:2002	μ - Сопротивление скольжению	Не менее 0,3	- Поперечное направление 0,693; 0,664; 0,682; Ср. значения μ= 0,680; - Продольное направление: 0,638; 0,659; 0,644; Ср. значения μ =0,647; Меньшее из двух средних значений: **μ =0,647;**

Заключение: коэффициент трения скольжения >0,30. В соответствии с п. 4.5.1 EN 14041:2004+AC:2005 эластичное напольное покрытие поливинилхлоридные коллекции «Версаль» декларируются техническим классом DS(DRY slip resistance).

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провели:
зам. начальника ЦЗЛ _____ Е.А. Терентьева
Должность подпись ФИО

начальник ЦЗЛ _____ И.М.Грошев
должность подпись ФИО

Протокол проверил: начальник ЦЗЛ _____ И.М.Грошев
подпись ФИО

Протокол оформлен на 3-х страницах в 2-х экземплярах и направлен:
1 экз.: Общество с ограниченной ответственностью «Комитекс ЛИН»;
2 экз.: ЦЗЛ ОАО «Витебскдрев».

Воспроизведение протокола возможно только в полном объеме и с письменного разрешения начальника лаборатории.